

Laboratorium Paliw Płynnych w Emilianowie
05-205 Klembów

Data wydruku: 2016-12-20

**Orzeczenie laboratoryjne nr S/12921/0/05/2016
Benzyna Bezołowiowa 98**

Zlecający: Baza paliw nr 5
Miejsce pobrania: ZB 06

Data przyjęcia próbki: 2016-11-24

Numer własny próbki: S/12921/0/05/2016

Rodzaj próbki: Próbka ogólna

Data zakończenia badań: 2016-11-24

Data zatwierdzenia orzeczenia: 2016-11-24

Wyniki badań

Lp.	Parametr	Metoda badania	Jednostki	Wymagania wg PN-EN 228:2013-04	Wynik badania
1	Gęstość w temperaturze 15°C	PN-EN ISO 12185:2002	A kg/m ³	[720,0; 775,0]	736,8
2	Liczba oktanowa badawcza, RON	PN-EN ISO 5164:2014-08	A	>=98,0	98,1
3	Prężność par, DVPE	PN-EN 13016-1:2009	A kPa	[60,0; 90,0]	S 85,8
4	Wygląd	ocena wizualna		jasny i przezroczysty	jasny i przezroczysty
5	Zawartość siarki	PN-EN ISO 20846:2012	A mg/kg	<=10,0	<3,0
6	Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (3 h w temperaturze 50 °C)	PN-EN ISO 2160:2004	A klasa	klasa 1	klasa 1
7	Zawartość benzenu	PN-EN 12177:2003	A % (V/V)	<=1,00	0,56
8	Zawartość tlenu	PN-EN 13132:2005	A % (m/m)	<=2,7	2,27
9	Zawartość związków tlenowych, metanol	PN-EN 13132:2005	A % (V/V)	<=3,0	<0,17
10	Zawartość związków tlenowych, etanol	PN-EN 13132:2005	A % (V/V)	<=5,0	0,8
11	Zawartość ETBE	PN-EN 13132:2005	A % (V/V)		4,7
12	Zawartość MTBE	PN-EN 13132:2005	A % (V/V)		6,6
13	Zawartość związków tlenowych, etery (z 5 lub więcej atomami węgla)	PN-EN 13132:2005	A % (V/V)		11,3
14	Zawartość związków tlenowych, alkohol izobutyloowy	PN-EN 13132:2005	A % (V/V)		<0,17
15	Zawartość związków tlenowych, alkohol tertbutyloowy	PN-EN 13132:2005	A % (V/V)		<0,17
16	Zawartość związków tlenowych, alkohol izopropylowy	PN-EN 13132:2005	A % (V/V)		<0,17
17	Zawartość związków tlenowych, inne związki tlenowe	PN-EN 13132:2005	A % (V/V)		<0,17
18	Skład frakcyjny, procent odparowania do 70 °C, E70	PN-EN ISO 3405:2012 z wyłączeniem pkt. 9	A % (V/V)	[22,0; 50,0]	S 42,7
19	Skład frakcyjny, procent odparowania do 100 °C, E100	PN-EN ISO 3405:2012 z wyłączeniem pkt. 9	A % (V/V)	[46,0; 71,0]	62,5
20	Skład frakcyjny, procent odparowania do 150 °C, E 150	PN-EN ISO 3405:2012 z wyłączeniem pkt. 9	A % (V/V)	>=75,0	90,0
21	Skład frakcyjny, temperatura końca destylacji, FBP	PN-EN ISO 3405:2012 z wyłączeniem pkt. 9	A °C	<=210	189,1
22	Skład frakcyjny, pozostałość po destylacji	PN-EN ISO 3405:2012 z wyłączeniem pkt. 9	A % (V/V)	<=2	1,0

S: sezonowe wymagania dla okresu zimowego

A: metoda akredytowana przez PCA nr akredytacji AB 387

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Wnioski: Badana próbka spełnia wymagania w zakresie wyżej wymienionych parametrów

Jwagi:

Agnieszka Tomaszewska

osoba upoważniona do autoryzacji

Idokument gerowany elektronicznie,

nie wymaga podpisu osoby upoważnionej do autoryzacji/

KONIEC ORZECZENIA LABORATORYJNEGO
INFORMACJE PODAWANE NA ŻYCZENIE KLIENTA

Orzeczenie dostawcy nr:

6957/2016

Wyniki badań z orzeczenia dostawcy

Lp.	Parametr	Metoda badania	Jednostki	Wymagania wg PN-EN 228:2013-04	Wynik badania
1	Liczba oktanowa motorowa, MON			>=88,0	88,5
2	Zawartość ołowiu		mg/l	<=5,0	<2,5
3	Zawartość manganu		mg/l	<=2,0	<0,2
4	Okres indukcyjny		minuty	>=360	>360
5	Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem)		mg/100 ml	<=5	1
6	Zawartość węglowodorów typu aromaty		% (V/V)	<=35,0	30,5
7	Zawartość węglowodorów typu olefiny		% (V/V)	<=18,0	0,6

Informacje dodatkowe:

Do dowodu Składowego/Wydania Nr: 750208350A/A

F-BJ-25 wyd.5

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze Orzeczenie Laboratoryjne nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.