

Laboratorium Paliw Płynnych w Koluszkach
Naftowa 1, 95-040 Koluszki

Data wydruku: 2018-04-13

Orzeczenie laboratoryjne nr S/5696/0/01/2018
Olej napędowy

Zlecający: Baza Paliw nr 1

Data przyjęcia próbek: 2018-04-12

Numer własny próbki: S/5696/0/01/2018

Miejsce pobrania: ZB 30

Rodzaj próbki: Próbką ogólna

Stan próbki: Nie budzi zastrzeżeń

Data zakończenia badań: 2018-04-13

Data zatwierdzenia orzeczenia: 2018-04-13

Cel badania: Celem wykonywanych badań jest kontrola jakości produktów i ocena zgodności wyników badań z obowiązującymi wymaganiami

Wyniki badań

Lp.	Parametr	Metoda badania	Jednostki	Wymagania wg PN-EN 590+A1:2017-06	Wynik badania
1	Gęstość w temperaturze 15 °C	PN-EN ISO 12185:2002	A kg/m ³	[820,0; 845,0]	828,5
2	Skład frakcyjny, do temperatury 250 °C destyluje	PN-EN ISO 3405:2012 z wyłączeniem pkt. 9	A % (V/V)	<65	43,5
3	Skład frakcyjny, do temperatury 350 °C destyluje	PN-EN ISO 3405:2012 z wyłączeniem pkt. 9	A % (V/V)	>=85	94,8
4	Skład frakcyjny, 95 % (V/V) destyluje do temperatury	PN-EN ISO 3405:2012 z wyłączeniem pkt. 9	A °C	<=360	350,9
5	Indeks cetanowy	PN-EN ISO 4264:2010	A	>=46,0	52,8
6	Temperatura mętnienia	PN-ISO 3015:1997	A °C		-9
7	Temperatura zablokowania zimnego filtra, CFPP	PN-EN 116:2015-09	A °C	<=-10	S -14
8	Zawartość siarki	PN-EN ISO 20846:2012	A mg/kg	<=10,0	8,2
9	Temperatura zapłonu	PN-EN ISO 2719:2016-08	A °C	>55,0	63,5
10	Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej)	PN-EN ISO 10370:2014-12	A % (m/m)	<=0,30	0,01
11	Pozostałość po spopieleniu	PN-EN ISO 6245:2008	A % (m/m)	<=0,010	0,001
12	Zawartość zanieczyszczeń	PN-EN 12662:2014-05	A mg/kg	<=24	<12,0
13	Zawartość wody	PN-EN ISO 12937:2005	A % (m/m)	<=0,020	0,007
14	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	PN-EN 12916:2016-03	A % (m/m)	<=8,0	2,1
15	Badanie działania korodującego na miedź (3 h, w temperaturze 50 °C)	PN-EN ISO 2160:2004	A ocena	klasa 1	klasa 1
16	Lepkość w temperaturze 40 °C	PN-EN ISO 3104:2004	A mm ² /s	[2,000; 4,500]	2,575
17	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)	PN-EN 14078:2014-06	A % (V/V)	<=7,0	<0,05

S: sezonowe wymagania dla okresu przejściowego

A: metoda akredytowana przez PCA nr akredytacji AB 387

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Wnioski: Badana próbka spełnia wymagania PN-EN 590+A1:2017-06 w zakresie wyżej wymienionych parametrów

Uwagi:

Jolanta Szrama

osoba upoważniona do autoryzacji
dokument garowany elektronicznie,
nie wymaga podpisu osoby upoważnionej do autoryzacji

KONIEC ORZECZENIA LABORATORYJNEGO
INFORMACJE PODAWANE NA ŻYCZENIE KLIENTA

Orzeczenie dostawcy nr:

18/KON/A/1424

Wyniki badań z orzeczenia dostawcy

Lp.	Parametr	Metoda badania	Jednostki	Wymagania wg PN-EN 590+A1:2017-06	Wynik badania
1	Liczba cetanowa			>=51,0	51,4
2	Stabilność oksydacyjna		g/m ³	<=25	5
3	Zawartość manganu		mg/l	<=2,0	<0,5
4	Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (wsd 1,4) w temperaturze 60 °C		µm	<=460	410

Informacje dodatkowe:

Do dowodu Składowego/Wydania Nr: 710316909A/A

F-LSZ-25 wyd.6

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze Orzeczenie Laboratoryjne nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.